



TELECOMUNICAZIONI

FUNI PER CAVI TELEFONICI E FIBRA OTTICA AUTOPORTANTI

Le FGC, in partnership con i principali attori del mercato, hanno acquisito una vasta esperienza nella produzione di funi per cavi autoportanti.

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Funi Acciaio Zincato (ZN)	
Caratteristiche	Valore
Grado di resistenza	1400 - 1570 - 1770 N/mm ²
Classe e massa del rivestimento	A > 125 g/m ² B > 60 g/m ²
Carico di rottura minimo	> 460 daN
Inerzia fune	Max. mezzo giro di rotazione



FORMAZIONI FUNI E DIAMETRI



NORME

EN10264-2 | EN50189

Il materiale è rigorosamente controllato a ogni fase della produzione secondo il nostro Sistema Qualità in conformità alle norme **EN ISO 9001**.

IMBALLI

STANDARD

Bobine legno da 400 a 1500 kg

MARITTIMO

Bobine legno trattate e fumigate FAO ISPM 15

