



TELECOMUNICAZIONI

FUNI PER PALIFICAZIONI TELECOM ST923

Le FGC sono un fornitore qualificato del Gruppo TELECOM ITALIA per funi portanti e palificazione.

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Funi Acciaio Zincato (ZN)

| Caratteristiche | Valore |
|-------------------------------------|--|
| Resistenza | > 145 kg/mm ² |
| Classe e massa del rivestimento | AB > 120 g/m ² fune Ø 6,00 mm AB > 130 g/m ² fune Ø 8,00 mm |
| Carico di rottura minimo | > 2800 kg fune Ø 6,00 mm > 5000 kg fune Ø 8,00 mm |
| Filato in poliestere identificativo | Colore Giallo |

FORMAZIONI FUNI E DIAMETRI

6,00 e
8,00 mm



1x19

NORME

CAPITOLATO TELECOM ST923

Specifica Tecnica per funi in acciaio zincato ST923

Matricole 22017.8 – 22018.6

Il materiale è rigorosamente controllato a ogni fase della produzione secondo il nostro Sistema Qualità in conformità alle norme **EN ISO 9001**.

IMBALLI

○ Rotoli da 500 m fune Ø 6,00 mm

○ Rotoli da 250 m fune Ø 8,00 mm

