

## TELECOMUNICAZIONI


### FUNI PER CAVI TELEFONICI E FIBRA OTTICA AUTOPORTANTI

Le FGC, in partnership con i principali attori del mercato, hanno acquisito una vasta esperienza nella produzione di funi per cavi autoportanti.

### PROPRIETÀ DEI MATERIALI


#### FUNI ACCIAIO ZINCATO

Caratteristiche	Valore
Diametri	da 1,80 a 5,50 mm
Resistenza	da 1400 a 1770 N/mm <sup>2</sup>
Carico di rottura minimo	> 300 daN
Norma e classi del rivestimento di zinco	EN10244-2 Classi A, AB e B
Norme	EN10264-2, EN50189




Il materiale è rigorosamente controllato a ogni fase della produzione secondo il nostro Sistema Qualità in conformità alle norme **EN ISO 9001**.


### FORMAZIONI



1x3



1x7



1x12



1x19

### IMBALLI

#### STANDARD

Bobine legno da 400 a 1500 kg

#### MARITTIMO

Bobine legno trattate e fumigate FAO ISPM 15

